

PVC ラベルプロテクター


当日出荷
受付16時

耐久性のある透明シートでラベルを保護します。



■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / ゴム系
厚さ：約0.2mm
入数：10枚

単位：mm



品番	粘着力(N/25mm)
LPP1	6

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。

PVC ラベルプロテクター(厚手) **NEW**


当日出荷
受付16時

耐久性のある透明シートでラベルを保護します。



■ 材質：基材 / ポリ塩化ビニル PVC
粘着材 / ゴム系
厚さ：約1.3mm
入数：10枚

単位：mm



品番	粘着力(N/25mm)
LPP2	18

※ 剥がした際に粘着材が残る場合がございます。






PLASTIC PLATE

樹脂プレート

機械のカバーや窓、パーティション(仕切り板)などにお使いいただけます。
アクリル／ポリ塩化ビニル／ポリカーボネート／PETをラインアップしています。



▶樹脂プレート				
アクリル (透明)	アクリル (白)	ポリカーボネート (透明)	ポリ塩化ビニル (透明)	ポリ塩化ビニル (白)
				
P.148	P.148	P.148	P.148	P.148

PET	
PET (透明)	PET (白)
	
P.148	P.148

使用例

Usage example

▶樹脂プレート



岩田製作所
樹脂プレート

パーティション(仕切り板)に

特長と物性表

- ・アクリル 透明性・耐候性に優れ、硬度が高いため傷がつきにくい素材です。看板や水槽などに利用されています。
- ・ポリカーボネート 耐衝撃性・耐熱性に優れ、割れにくく高温環境で使用できる素材です。機械カバーやショーケースなどに利用されています。
- ・ポリ塩化ビニル 耐薬品性・難燃性に優れ、水回りでよく使用される素材です。配管パイプや標示板などに利用されています。
- ・PET 耐衝撃性・加工性に優れ、燃焼時に有毒ガスを発生しない環境に優しい素材です。機械カバーやディスプレイなどに利用されています。

項目		単位	アクリル (PMMA)	ポリカーボネート (PC)	ポリ塩化ビニル (PVC)	PET (PET-G)
物理的性質	比重	g/cm ³	1.19	1.2	1.4	1.27
	ロックウェル硬さ	Mスケール	98	67	70	44
機械的性質	引張強さ	MPa	75	63	67	52
	伸び	%	4～7	60～100	10～20	200～300
	曲げ強さ	MPa	120	91	100	71
	曲げ弾性率	MPa	3200	2300	3300	2000
	シャルピー衝撃強さ	kJ/m ²	1.1	13.8	3.5	6.5
熱的性質	荷重たわみ温度	℃	90	140	65	70
	連続使用最高温度	℃	77	120	60	68
	線膨脹率	10 ⁻⁵ /℃	7	6.5	7.5	7.5
	熱伝導率	W/m・K	0.19	0.19	0.2	0.23
	比熱	J/g・K	1.5	1.3	1.2	1.35
電気的性質	耐熱性		可燃性	自消性	自消性	自消性
	体積抵抗率	Ωm	10 ¹⁵ 以上	10 ¹³ 以上	10 ¹³ 以上	10 ¹³ 以上
光学的性質	誘電率(1MHz)		3	3	3	3
	全光線透過率	%	93	89	85	86
	吸水性	%	0.3	0.24	0.02	0.1
耐薬品性	食用油	○ほとんど耐える △わずかに侵される ×侵される	○	○	○	○
	水溶性切削油 (シンタイロ9954 20倍希釈)		×	×	○	×
	水溶性切削油 (コスモクリーンクールYK101相当品 30倍希釈)		○～△	○	○	△
	鉱油		○	○	○	○
	酸		○～△	△	○	△～×
	アルカリ		○～△	△～×	○	△～×
	有機溶剤		×	×	×	×


※数値は参考値であり保証値ではありません。
※用途に最適な材質を選ぶ目安としてご参照ください。

樹脂プレート




- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパブロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

機械のカバーや窓、パーテーションなどに
ご使用いただけます。
アクリル／ポリ塩化ビニル／ポリカーボネート／
PETをラインアップ。



単位：mm



注文例 ACPC-100-100-2 材質：アクリル 透明、W：100、L：100、板厚：2の場合

W	L	板厚 t	品番						
			アクリル		ポリカーボネート	ポリ塩化ビニル		PET	
			透明	白	透明	透明	白	透明	白
100	100	1	ACPC-100-100-1	—	POPC-100-100-1	PVPC-100-100-1	PVPW-100-100-1	PEPC-100-100-1	PEPW-100-100-1
		2	ACPC-100-100-2	ACPW-100-100-2	POPC-100-100-2	PVPC-100-100-2	PVPW-100-100-2	PEPC-100-100-2	PEPW-100-100-2
		3	ACPC-100-100-3	ACPW-100-100-3	POPC-100-100-3	PVPC-100-100-3	PVPW-100-100-3	PEPC-100-100-3	PEPW-100-100-3
		4	ACPC-100-100-4	—	POPC-100-100-4	PVPC-100-100-4	—	PEPC-100-100-4	—
		5	ACPC-100-100-5	ACPW-100-100-5	POPC-100-100-5	PVPC-100-100-5	PVPW-100-100-5	PEPC-100-100-5	PEPW-100-100-5
	200	1	ACPC-100-200-1	—	POPC-100-200-1	PVPC-100-200-1	PVPW-100-200-1	PEPC-100-200-1	PEPW-100-200-1
		2	ACPC-100-200-2	ACPW-100-200-2	POPC-100-200-2	PVPC-100-200-2	PVPW-100-200-2	PEPC-100-200-2	PEPW-100-200-2
		3	ACPC-100-200-3	ACPW-100-200-3	POPC-100-200-3	PVPC-100-200-3	PVPW-100-200-3	PEPC-100-200-3	PEPW-100-200-3
		4	ACPC-100-200-4	—	POPC-100-200-4	PVPC-100-200-4	—	PEPC-100-200-4	—
		5	ACPC-100-200-5	ACPW-100-200-5	POPC-100-200-5	PVPC-100-200-5	PVPW-100-200-5	PEPC-100-200-5	PEPW-100-200-5
	300	1	ACPC-100-300-1	—	POPC-100-300-1	PVPC-100-300-1	PVPW-100-300-1	PEPC-100-300-1	PEPW-100-300-1
		2	ACPC-100-300-2	ACPW-100-300-2	POPC-100-300-2	PVPC-100-300-2	PVPW-100-300-2	PEPC-100-300-2	PEPW-100-300-2
		3	ACPC-100-300-3	ACPW-100-300-3	POPC-100-300-3	PVPC-100-300-3	PVPW-100-300-3	PEPC-100-300-3	PEPW-100-300-3
		4	ACPC-100-300-4	—	POPC-100-300-4	PVPC-100-300-4	—	PEPC-100-300-4	—
		5	ACPC-100-300-5	ACPW-100-300-5	POPC-100-300-5	PVPC-100-300-5	PVPW-100-300-5	PEPC-100-300-5	PEPW-100-300-5
	400	1	ACPC-100-400-1	—	POPC-100-400-1	PVPC-100-400-1	PVPW-100-400-1	PEPC-100-400-1	PEPW-100-400-1
		2	ACPC-100-400-2	ACPW-100-400-2	POPC-100-400-2	PVPC-100-400-2	PVPW-100-400-2	PEPC-100-400-2	PEPW-100-400-2
		3	ACPC-100-400-3	ACPW-100-400-3	POPC-100-400-3	PVPC-100-400-3	PVPW-100-400-3	PEPC-100-400-3	PEPW-100-400-3
		4	ACPC-100-400-4	—	POPC-100-400-4	PVPC-100-400-4	—	PEPC-100-400-4	—
		5	ACPC-100-400-5	ACPW-100-400-5	POPC-100-400-5	PVPC-100-400-5	PVPW-100-400-5	PEPC-100-400-5	PEPW-100-400-5

※樹脂製品のため、温度などの環境により寸法のばらつきや変形が生じる場合がございます。
※穴やタッパ加工などもご相談ください。

W	L	板厚 t	品番						
			アクリル		ポリカーボネート	ポリ塩化ビニル		PET	
			透明	白	透明	透明	白	透明	白
100	500	1	ACPC-100-500-1	—	POPC-100-500-1	PVPC-100-500-1	PVPW-100-500-1	PEPC-100-500-1	PEPW-100-500-1
		2	ACPC-100-500-2	ACPW-100-500-2	POPC-100-500-2	PVPC-100-500-2	PVPW-100-500-2	PEPC-100-500-2	PEPW-100-500-2
		3	ACPC-100-500-3	ACPW-100-500-3	POPC-100-500-3	PVPC-100-500-3	PVPW-100-500-3	PEPC-100-500-3	PEPW-100-500-3
		4	ACPC-100-500-4	—	POPC-100-500-4	PVPC-100-500-4	—	PEPC-100-500-4	—
		5	ACPC-100-500-5	ACPW-100-500-5	POPC-100-500-5	PVPC-100-500-5	PVPW-100-500-5	PEPC-100-500-5	PEPW-100-500-5
	1000	1	ACPC-100-1000-1	—	POPC-100-1000-1	PVPC-100-1000-1	PVPW-100-1000-1	PEPC-100-1000-1	PEPW-100-1000-1
		2	ACPC-100-1000-2	ACPW-100-1000-2	POPC-100-1000-2	PVPC-100-1000-2	PVPW-100-1000-2	PEPC-100-1000-2	PEPW-100-1000-2
		3	ACPC-100-1000-3	ACPW-100-1000-3	POPC-100-1000-3	PVPC-100-1000-3	PVPW-100-1000-3	PEPC-100-1000-3	PEPW-100-1000-3
		4	ACPC-100-1000-4	—	POPC-100-1000-4	PVPC-100-1000-4	—	PEPC-100-1000-4	—
		5	ACPC-100-1000-5	ACPW-100-1000-5	POPC-100-1000-5	PVPC-100-1000-5	PVPW-100-1000-5	PEPC-100-1000-5	PEPW-100-1000-5
200	200	1	ACPC-200-200-1	—	POPC-200-200-1	PVPC-200-200-1	PVPW-200-200-1	PEPC-200-200-1	PEPW-200-200-1
		2	ACPC-200-200-2	ACPW-200-200-2	POPC-200-200-2	PVPC-200-200-2	PVPW-200-200-2	PEPC-200-200-2	PEPW-200-200-2
		3	ACPC-200-200-3	ACPW-200-200-3	POPC-200-200-3	PVPC-200-200-3	PVPW-200-200-3	PEPC-200-200-3	PEPW-200-200-3
		4	ACPC-200-200-4	—	POPC-200-200-4	PVPC-200-200-4	—	PEPC-200-200-4	—
		5	ACPC-200-200-5	ACPW-200-200-5	POPC-200-200-5	PVPC-200-200-5	PVPW-200-200-5	PEPC-200-200-5	PEPW-200-200-5
	300	1	ACPC-200-300-1	—	POPC-200-300-1	PVPC-200-300-1	PVPW-200-300-1	PEPC-200-300-1	PEPW-200-300-1
		2	ACPC-200-300-2	ACPW-200-300-2	POPC-200-300-2	PVPC-200-300-2	PVPW-200-300-2	PEPC-200-300-2	PEPW-200-300-2
		3	ACPC-200-300-3	ACPW-200-300-3	POPC-200-300-3	PVPC-200-300-3	PVPW-200-300-3	PEPC-200-300-3	PEPW-200-300-3
		4	ACPC-200-300-4	—	POPC-200-300-4	PVPC-200-300-4	—	PEPC-200-300-4	—
		5	ACPC-200-300-5	ACPW-200-300-5	POPC-200-300-5	PVPC-200-300-5	PVPW-200-300-5	PEPC-200-300-5	PEPW-200-300-5
	400	1	ACPC-200-400-1	—	POPC-200-400-1	PVPC-200-400-1	PVPW-200-400-1	PEPC-200-400-1	PEPW-200-400-1
		2	ACPC-200-400-2	ACPW-200-400-2	POPC-200-400-2	PVPC-200-400-2	PVPW-200-400-2	PEPC-200-400-2	PEPW-200-400-2
		3	ACPC-200-400-3	ACPW-200-400-3	POPC-200-400-3	PVPC-200-400-3	PVPW-200-400-3	PEPC-200-400-3	PEPW-200-400-3
		4	ACPC-200-400-4	—	POPC-200-400-4	PVPC-200-400-4	—	PEPC-200-400-4	—
		5	ACPC-200-400-5	ACPW-200-400-5	POPC-200-400-5	PVPC-200-400-5	PVPW-200-400-5	PEPC-200-400-5	PEPW-200-400-5
	500	1	ACPC-200-500-1	—	POPC-200-500-1	PVPC-200-500-1	PVPW-200-500-1	PEPC-200-500-1	PEPW-200-500-1
		2	ACPC-200-500-2	ACPW-200-500-2	POPC-200-500-2	PVPC-200-500-2	PVPW-200-500-2	PEPC-200-500-2	PEPW-200-500-2
		3	ACPC-200-500-3	ACPW-200-500-3	POPC-200-500-3	PVPC-200-500-3	PVPW-200-500-3	PEPC-200-500-3	PEPW-200-500-3
		4	ACPC-200-500-4	—	POPC-200-500-4	PVPC-200-500-4	—	PEPC-200-500-4	—
		5	ACPC-200-500-5	ACPW-200-500-5	POPC-200-500-5	PVPC-200-500-5	PVPW-200-500-5	PEPC-200-500-5	PEPW-200-500-5
	1000	1	ACPC-200-1000-1	—	POPC-200-1000-1	PVPC-200-1000-1	PVPW-200-1000-1	PEPC-200-1000-1	PEPW-200-1000-1
		2	ACPC-200-1000-2	ACPW-200-1000-2	POPC-200-1000-2	PVPC-200-1000-2	PVPW-200-1000-2	PEPC-200-1000-2	PEPW-200-1000-2
		3	ACPC-200-1000-3	ACPW-200-1000-3	POPC-200-1000-3	PVPC-200-1000-3	PVPW-200-1000-3	PEPC-200-1000-3	PEPW-200-1000-3
		4	ACPC-200-1000-4	—	POPC-200-1000-4	PVPC-200-1000-4	—	PEPC-200-1000-4	—
		5	ACPC-200-1000-5	ACPW-200-1000-5	POPC-200-1000-5	PVPC-200-1000-5	PVPW-200-1000-5	PEPC-200-1000-5	PEPW-200-1000-5

※樹脂製品のため、温度などの環境により寸法のばらつきや変形が生じる場合がございます。
※穴やタッパ加工などもご相談ください。

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパブロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート





W	L	板厚 t	品番							
			アクリル		ポリカーボネート	ポリ塩化ビニル		PET		
			透明	白	透明	透明	白	透明	白	
300	300	1	ACPC-300-300-1	—	POPC-300-300-1	PVPC-300-300-1	PVPW-300-300-1	PEPC-300-300-1	PEPW-300-300-1	
		2	ACPC-300-300-2	ACPW-300-300-2	POPC-300-300-2	PVPC-300-300-2	PVPW-300-300-2	PEPC-300-300-2	PEPW-300-300-2	
		3	ACPC-300-300-3	ACPW-300-300-3	POPC-300-300-3	PVPC-300-300-3	PVPW-300-300-3	PEPC-300-300-3	PEPW-300-300-3	
		4	ACPC-300-300-4	—	POPC-300-300-4	PVPC-300-300-4	—	PEPC-300-300-4	—	
		5	ACPC-300-300-5	ACPW-300-300-5	POPC-300-300-5	PVPC-300-300-5	PVPW-300-300-5	PEPC-300-300-5	PEPW-300-300-5	
	400	1	ACPC-300-400-1	—	POPC-300-400-1	PVPC-300-400-1	PVPW-300-400-1	PEPC-300-400-1	PEPW-300-400-1	
		2	ACPC-300-400-2	ACPW-300-400-2	POPC-300-400-2	PVPC-300-400-2	PVPW-300-400-2	PEPC-300-400-2	PEPW-300-400-2	
		3	ACPC-300-400-3	ACPW-300-400-3	POPC-300-400-3	PVPC-300-400-3	PVPW-300-400-3	PEPC-300-400-3	PEPW-300-400-3	
		4	ACPC-300-400-4	—	POPC-300-400-4	PVPC-300-400-4	—	PEPC-300-400-4	—	
		5	ACPC-300-400-5	ACPW-300-400-5	POPC-300-400-5	PVPC-300-400-5	PVPW-300-400-5	PEPC-300-400-5	PEPW-300-400-5	
	500	1	ACPC-300-500-1	—	POPC-300-500-1	PVPC-300-500-1	PVPW-300-500-1	PEPC-300-500-1	PEPW-300-500-1	
		2	ACPC-300-500-2	ACPW-300-500-2	POPC-300-500-2	PVPC-300-500-2	PVPW-300-500-2	PEPC-300-500-2	PEPW-300-500-2	
		3	ACPC-300-500-3	ACPW-300-500-3	POPC-300-500-3	PVPC-300-500-3	PVPW-300-500-3	PEPC-300-500-3	PEPW-300-500-3	
		4	ACPC-300-500-4	—	POPC-300-500-4	PVPC-300-500-4	—	PEPC-300-500-4	—	
		5	ACPC-300-500-5	ACPW-300-500-5	POPC-300-500-5	PVPC-300-500-5	PVPW-300-500-5	PEPC-300-500-5	PEPW-300-500-5	
	1000	1	ACPC-300-1000-1	—	POPC-300-1000-1	PVPC-300-1000-1	PVPW-300-1000-1	PEPC-300-1000-1	PEPW-300-1000-1	
		2	ACPC-300-1000-2	ACPW-300-1000-2	POPC-300-1000-2	PVPC-300-1000-2	PVPW-300-1000-2	PEPC-300-1000-2	PEPW-300-1000-2	
		3	ACPC-300-1000-3	ACPW-300-1000-3	POPC-300-1000-3	PVPC-300-1000-3	PVPW-300-1000-3	PEPC-300-1000-3	PEPW-300-1000-3	
		4	ACPC-300-1000-4	—	POPC-300-1000-4	PVPC-300-1000-4	—	PEPC-300-1000-4	—	
		5	ACPC-300-1000-5	ACPW-300-1000-5	POPC-300-1000-5	PVPC-300-1000-5	PVPW-300-1000-5	PEPC-300-1000-5	PEPW-300-1000-5	
400	400	1	ACPC-400-400-1	—	POPC-400-400-1	PVPC-400-400-1	PVPW-400-400-1	PEPC-400-400-1	PEPW-400-400-1	
		2	ACPC-400-400-2	ACPW-400-400-2	POPC-400-400-2	PVPC-400-400-2	PVPW-400-400-2	PEPC-400-400-2	PEPW-400-400-2	
		3	ACPC-400-400-3	ACPW-400-400-3	POPC-400-400-3	PVPC-400-400-3	PVPW-400-400-3	PEPC-400-400-3	PEPW-400-400-3	
		4	ACPC-400-400-4	—	POPC-400-400-4	PVPC-400-400-4	—	PEPC-400-400-4	—	
		5	ACPC-400-400-5	ACPW-400-400-5	POPC-400-400-5	PVPC-400-400-5	PVPW-400-400-5	PEPC-400-400-5	PEPW-400-400-5	
	500	1	ACPC-400-500-1	—	POPC-400-500-1	PVPC-400-500-1	PVPW-400-500-1	PEPC-400-500-1	PEPW-400-500-1	
		2	ACPC-400-500-2	ACPW-400-500-2	POPC-400-500-2	PVPC-400-500-2	PVPW-400-500-2	PEPC-400-500-2	PEPW-400-500-2	
		3	ACPC-400-500-3	ACPW-400-500-3	POPC-400-500-3	PVPC-400-500-3	PVPW-400-500-3	PEPC-400-500-3	PEPW-400-500-3	
		4	ACPC-400-500-4	—	POPC-400-500-4	PVPC-400-500-4	—	PEPC-400-500-4	—	
		5	ACPC-400-500-5	ACPW-400-500-5	POPC-400-500-5	PVPC-400-500-5	PVPW-400-500-5	PEPC-400-500-5	PEPW-400-500-5	
	1000	1	ACPC-400-1000-1	—	POPC-400-1000-1	PVPC-400-1000-1	PVPW-400-1000-1	PEPC-400-1000-1	PEPW-400-1000-1	
		2	ACPC-400-1000-2	ACPW-400-1000-2	POPC-400-1000-2	PVPC-400-1000-2	PVPW-400-1000-2	PEPC-400-1000-2	PEPW-400-1000-2	
		3	ACPC-400-1000-3	ACPW-400-1000-3	POPC-400-1000-3	PVPC-400-1000-3	PVPW-400-1000-3	PEPC-400-1000-3	PEPW-400-1000-3	
		4	ACPC-400-1000-4	—	POPC-400-1000-4	PVPC-400-1000-4	—	PEPC-400-1000-4	—	
		5	ACPC-400-1000-5	ACPW-400-1000-5	POPC-400-1000-5	PVPC-400-1000-5	PVPW-400-1000-5	PEPC-400-1000-5	PEPW-400-1000-5	
500	500	1	ACPC-500-500-1	—	POPC-500-500-1	PVPC-500-500-1	PVPW-500-500-1	PEPC-500-500-1	PEPW-500-500-1	
		2	ACPC-500-500-2	ACPW-500-500-2	POPC-500-500-2	PVPC-500-500-2	PVPW-500-500-2	PEPC-500-500-2	PEPW-500-500-2	
		3	ACPC-500-500-3	ACPW-500-500-3	POPC-500-500-3	PVPC-500-500-3	PVPW-500-500-3	PEPC-500-500-3	PEPW-500-500-3	
		4	ACPC-500-500-4	—	POPC-500-500-4	PVPC-500-500-4	—	PEPC-500-500-4	—	
		5	ACPC-500-500-5	ACPW-500-500-5	POPC-500-500-5	PVPC-500-500-5	PVPW-500-500-5	PEPC-500-500-5	PEPW-500-500-5	
	1000	1	ACPC-500-1000-1	—	POPC-500-1000-1	PVPC-500-1000-1	PVPW-500-1000-1	PEPC-500-1000-1	PEPW-500-1000-1	
		2	ACPC-500-1000-2	ACPW-500-1000-2	POPC-500-1000-2	PVPC-500-1000-2	PVPW-500-1000-2	PEPC-500-1000-2	PEPW-500-1000-2	
		3	ACPC-500-1000-3	ACPW-500-1000-3	POPC-500-1000-3	PVPC-500-1000-3	PVPW-500-1000-3	PEPC-500-1000-3	PEPW-500-1000-3	
		4	ACPC-500-1000-4	—	POPC-500-1000-4	PVPC-500-1000-4	—	PEPC-500-1000-4	—	
		5	ACPC-500-1000-5	ACPW-500-1000-5	POPC-500-1000-5	PVPC-500-1000-5	PVPW-500-1000-5	PEPC-500-1000-5	PEPW-500-1000-5	

※樹脂製品のため、温度などの環境により寸法のばらつきや変形が生じる場合がございます。
※穴やタップ加工などもご相談ください。

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp



各種証明書発行

RoHS 指令、Reach などの環境物質調査、材料証明書、
非該当証明書、検査成績書など各種書類を発行いたします。
(※一部商品を除く)



サンプル請求

商品のサンプルをお出しいたします。(※一部商品を除く)
サンプルのご請求は下記窓口までご連絡ください。

お問い合わせ窓口

TEL 0575-23-6161
(受付時間：平日9:00～17:00)

FAX 0575-23-6160

e-mail info@iwata-fa.jp